

## EC atitikties deklaracija (EN 771-3)

### Lengvojo užpildo betono mūro gaminiams Fibo 3/250

#### Gaminio aprašymas

Tai yra I kategorijos statybiniai keramzitbartonio blokai, skirti naudoti mažaaukščių pastatų nešančiosioms lauko sienoms, pamatams bei cokoliui mūryti, vidaus pertvarų statybai ir daugiaaukščių bei mažaaukščių pastatų angų užpildymui (pertvaroms, atitvaroms). Tinka visokiems mūriniams, įskaitant vieno sluoksnio mūrinius, dvisluoksniams su oro tarpu sienoms, atraminėms sienelėms bei rūsiams. Galima taikyti šilumai ir garsui izoliuoti. Taip pat tinka renovuojant pastatus, kai reikia stiprios ir lengvos medžiagos.

#### Gaminio tipas

Fibo 3/250 M25/650/F50

CE ženklinimo lapo kopija pridedama.

#### Gaminio atitikties nuostatos

Šia deklaracija patvirtinama, kad lengvojo užpildo betono mūro gaminyje Fibo 3/250 (490x250x185) atitinka standarto LST EN 771-3:2003+A1:2005 priedo ZA reikalavimus.

#### Atitikties deklaravimo pagrindas – gamyklos produkcijos valdymo sertifikatas

Gamybos valdymo sistema (FPC) yra sertifikuota notifikuotos įstaigos „Statybos produktų sertifikavimo centras“, sertifikato numeris **1397-CPD-0142** (kopija pridedama).

Igaliotas UAB "Maxit" atstovas

Kokybės vadybininkė

Rita Kazimieraitė

Data: 2006-10-18



<b>maxit UAB</b>			<b>Gamyb. padalinys</b>			
Ukmergės 283 LT-06313 Vilnius	Telefonas Faksas	+370 (5) 2301 118 +370 (5) 2301 119	Dvaro g. 162f, Telefonas	76197 Šiauliai +370 (41) 544 336	Bankas Atsisk. sąskaita 0166 4745	AB Vilniaus bankas LT63 7044 0600
Lietuva	Internetinis adresas El. paštas	www.maxit.lt info@maxit.lt	Mob. telefonas Faksas El. paštas:	+370 (616) 26 167 +370 (41) 507 273 audrius.gricius@maxit.lt audrgric@takas.lt	Įmonės kodas PVM mok. kodas Juridinių asmenų registras	1 116 60521 LT 116605219

 1397	<b>UAB "Maxit", Ukmergės g. 283,</b> LT-06313 Vilnius, Lietuva UAB "Maxit" keramzitinų blokelių gamykla Dvaro g. 162f, LT-76197, Šiauliai www.maxit.lt	
	06 1397-CPD-0142 <b>LST EN 771-3:2003+A1:2005</b>  <b>Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 3 dalis. Užpildų          betono mūro gaminiai (tankieji ir lengvieji užpildai)</b>	
<b>Produkto pavadinimas:</b> Užpildų betono mūro gaminy (keramzitetonio blokas) Fibo 3/250		
<b>Produkto aprašymas:</b> I kategorijos, 490x250x185 keramzitetonio blokas, skirtas naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiems, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka visokiems mūriniams, įskaitant vieno sluoksnio mūrinius, dvisluoksniams su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūsiams. Galima taikyti šilumai bei garsui izoliuoti. Tinka renovuojant pastatus.		
Savybė	Deklaruota vertė	
Matmenys:	490x250x185	mm
Matmenų tolerancijos:	<u>Kategorija:</u> D1 <u>Plokštumas:</u> NPD <u>Pagrindų lygiagretumas:</u> NPD	mm
Konfigūracija:	1-os grupės gaminy pagal EN 1996-1-1 standartą	
Gniuždomasis stipris: vidutinė vertė	3 (⊥ mūrijimo paviršiui; (I kategorija))	N/mm <sup>2</sup>
Matmenų stabilumas: drėgminė deformacija:	0,5	mm/m
Sukibimo stipris kerpančiam:	0,15 (nustatyta pagal EN 998-2 C priedą)	N/mm <sup>2</sup>
Degumas:	euoklasė A1	
Įmirkis:	5	g/m <sup>2</sup> ×s
Garų pralaidumo koeficientas:	5/15 (LST EN 1745 A.6 lentelės reikšmė)	
Tiesioginio ore sklindančio garso izoliavimas:	<u>Sausasis tankis (bruto):</u> 650 (D1) <u>Konfigūracija:</u> kaip nurodyta aukščiau	kg/m <sup>3</sup>
Ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas:	0,18 (λ <sub>10, dry</sub> ) (LST EN 1745 A.6 lentelė)	W/mK
Ilgamžiškumas pagal atsparumą šalčiui:	50 ciklų (LST 1428.17)	

